Foam iT! 3	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、ページュ、発砲倍率 18 (48kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:1分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
Foam iT! 4	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1(体積)、ページュ、発砲倍率 14(64kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
	•		
Foam iT! 4 ブラック	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、プラック、発砲倍率 14 (80kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
Foam iT! 5	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、ページュ、発砲倍率 10 (130kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
Foam iT! 8	トライアルキット	内容量 1.35 kg	A剤:B剤 = 450gx 2:450g
混合比 2:1 (重量)、オフホワイト、発砲倍率 8 (130kg/m³)	ガロンキット	内容量 10.89 kg	A剤:B剤 = 3.63kg x2:3.63kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 54.42 kg	A剤:B剤 = 18.14kg x2:18.14kg
Foam iT! 10	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、ページュ、発砲倍率 6 (160kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
Foam iT! 10 SLOW	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、ページュ、発砲倍率 6 (160kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:3.5分、ハンドリング60分、硬化時間:4時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
	_		
Foam iT! 15	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、 ページュ、発砲倍率 4 (240kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.81 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.18kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 38.1 kg	A剤:B剤 = 20.41kg:17.69kg
	_		
Foam iT! 26	トライアルキット	内容量 860 g	A剤:B剤 = 450g:410g
混合比 1:1 (体積)、ホワイト、発砲倍率 2 (416kg/m³)	ガロンキット	内容量 6.90 kg	A剤:B剤 = 3.63kg: 3.27kg
ボットライフ:1.5分、ハンドリング20分、硬化時間:2時間	5-ガロンキット	内容量 34.47 kg	A剤:B剤 = 18.14kg:16.33kg